Druckmedium

JAC® SAFETY ist eine Spezialfolie für Etiketten mit Manipulationsnachweis. Haftetiketten aus diesem Material können nach dem Verkleben nicht mehr an einem Stück abgezogen werden. Durch die sehr geringe Ein- und Weiterreißfestigkeit der Folie reißt ein solches Etikett beim Entfernen in viele Einzelstücke.

JAC® SAFETY wird dort eingesetzt, wo ein Ablösen und Wiederverwenden von Aufklebern unmöglich gemacht werden soll (z. B. Rabattmarken, Prüfabzeichen, Gütesiegel, Siegeletiketten usw.).

JAC® SAFETY eignet sich für den Offset- und den Siebdruck und sollte möglichst mit UV-trocknenden Farben bedruckt werden. Durch ihre geringe Materialstärke und Empfindlichkeit wird diese Folie leicht von Lösemitteln angegriffen, insbesondere wenn das Etikett vollflächig bedruckt werden soll. Wenn Lösemittel zu den Druckfarben hinzugegeben wird, ist deshalb äußerste Vorsicht geboten. Sorgen Sie für ausreichende Lüftung während des Trocknens.

Durchschnittswerte

Sorten-Nr.	**92560**
Gewicht (g/m²)	97
Dicke (µm)	60
Lagerfähigkeit des Laminats (Jahre) [1]	2

[1] Bezogen auf die Klebkraft und Bedruckbarkeit; bei Lagerung der original verpackten Ware in dunklen, trockenen Räumen bei einer Temperatur von 22 ± 2°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 % ± 5% rel. Feuchte

Technische Informationen finden Sie auf unserer Website unter „Downloads“ „Guidelines for use “– Offset printing.

Sicherheitsrelevante Informationen (EHS regulation) finden Sie auf unserer Website unter „Downloads“ „Guidelines for use 5.12 Product Compliance JAC® Offset”.

Klebstoff

DURO PE 95 ist ein permanenter Acrylklebstoff auf Lösemittelbasis, der eigens für JAC SAFETY entwickelt wurde. Er besitzt eine hohe Ersthaftung sowie eine sehr hohe Endhaftung. Die Endhaftung übertrifft deutlich die Reißgrenze der Folie.
Außerdem ist der Klebstoff sehr alterungs- und lichtbeständig.

Durchschnittswerte

	DURO PE95
Klebkraft (N/25 mm) (FTM 1) 24 Std. StSt	Folie reißt
Anfangshaftung (N/25 mm) (FTM 9) Glas	Folie reißt
Empfohlen Mindestaufklebe-temperatur (°C)	> +10
Hitzebeständigkeit [2]	
bis 24 Std. (°C)	+50
bis 1 Std. (°C)	+110
Kältebeständigkeit (°C) [1] bis	-40

[1] Nur eingeschränkt kältebeständig, solange noch nicht die volle Klebkraft aufgebaut ist – dauert mindestens 24 Std.
[2] Hitzebeständigkeit bezieht sich nur auf den Klebstoff der auf Stahl appliziert wurde. Das Obermaterial kann sich bei erhöhter Temperatur verändern.

Silikonpapier

F 140 ist ein sehr robuster, silikonisierter Karton, der nur mit **JAC®** SAFETY erhältlich ist.

Durchschnittswerte

	F 140
Gewicht (g/m²)	137
Dicke (µm)	140

Ausgabe Januar 2017

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter http://terms.europe.averydennison.com einsehen können.

Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Ausgaben.