

**Produktbeschreibung**

myMEDIA 2815 RollUp PET noLite WB ist eine opake, weiße Polyesterfolie mit hoher Blickdichte und silbriger Rückseite. Die weiße, reflektionsarme, mikroporöse Beschichtung liefert hervorragende Druckergebnisse mit Dye-, Pigment- und Latextinten und ist schnell trocknend bei optimaler Tintenaufnahme. Die exzellente Dimensionsstabilität, gute Planlage, Kratzfestigkeit und vor allem die noCurl-Eigenschaft gegen Einrollen an den Rändern machen dieses Material zum Hit unter den Roll-Ups. Die Ausdrücke sind nach vollständigem Trocknen relativ unempfindlich und können auch ohne Schutzlaminat eingesetzt werden. Beim Einsatz von Dye-Tinten wird grundsätzlich die Kaltlaminierung empfohlen.

**Eigenschaften und technische Werte**

Material	Polyesterfolie, Rückseite silber, noLite
Dicke / Gewicht	175 µm
Farbe / Oberfläche	Weiß semimatt
Haltbarkeit	Indoor und kurzfristig Outdoor

**Bedruckung**

Kompatible Tinten	Dye- und Pigment-Tinten, HP Latex
Trocknung	Der Digitaldruck muss ABSOLUT DURCHGETROCKNET sein! Die Trocknung des bedruckten Mediums ist stark abhängig von der Menge der eingebrachten Lösemittel (Tintenauftrag), daher sind ausreichend lange Trockenzeiten zu berücksichtigen. Beim Bedrucken des Materials im Rolle-zu-Rolle-Verfahren muss die bedruckte Bahn bis zur endgültigen Trocknung möglichst rasch wieder entrollt und plan ausgelegt werden um beste Trocknungsergebnisse zu erzielen. Wir empfehlen das Material vor der Weiterverarbeitung mindestens 24 Stunden in unaufgerolltem Zustand zu trocknen. Falls dies nicht möglich ist, die Rolle aufrecht stehend und sehr lose gewickelt auf luftdurchlässigen (Gitter-)Boden stellen, um Luftzirkulation zu gewährleisten. Unzureichende Trocknung (Lösemittelreste, Rewetting usw.) kann im gerollten Zustand zum Verblocken führen und in weiterer Folge zu Aufrollen, Schrumpfung und unzureichender Haftung, welche nicht in die Gewährleistung fallen. Deswegen muss die Trocknung durch praxisnaher Methoden, wie Tesatest (optimal mit Kreuzschnitt), Griffprobe, Abriebtest und Geruchprobe, vor der Weiterverarbeitung, Laminierung bzw. Anwendung überprüft werden.
Temperatureinstellung	Zu hohe Temperaturen führen zu Wellenbildung. Daher sind die maximalen Heizungstemperaturen am entsprechenden Drucksystem zu ermitteln.

**Weiterverarbeitung und Konfektionierung**

Dye-Tinten	Zur Verbesserung der Licht- und Wischfestigkeit (auch im Innenbereich) beim Einsatz von Dye-Tinten sollte grundsätzlich überlaminiert werden.
Laminierung	Empfohlen wird Kaltlaminierung. Vor der Weiterverarbeitung und/oder Laminierung ist das vollständige Durchtrocknen des Druckes unbedingt erforderlich.
Empfohlene Lamine	myMEDIA 5380 MonoLam Gloss, myMEDIA 5381 MonoLam Matt myMEDIA 5072 UV Protect Satin , myMEDIA 5513 FloorLam Eco myMEDIA 5514 Textured Laminate

**Lagerung**

Lagerdauer	Bis 1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen	+15°C bis +25°C bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit
Hinweis	Rolle nach jedem Gebrauch aus dem Drucker entnehmen und in der verschlossenen Originalverpackung lagern.

## myMEDIA 2815 RollUp PET noLite WB

---

### Vorteile / Besonderheiten

- Brillante Farbwiedergabe
- Sehr gute Dimensionsstabilität
- NoCurl Eigenschaft für hervorragende Planlage
- Hohe Opazität
- Reflexarme Druckoberfläche
- Gute Reißfestigkeit
- Gute Kratzfestigkeit
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Für wasserbasierte Dye- und Pigment-Tinten und Latex-Tinten

### Anwendungen

- Roll-Ups
- Poster
- Banner
- POS
- Laden- und Messebau
- blickdichte Displays
- einseitige Deckenhänger

### Garantie und Gewährleistung

Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften basieren auf reproduzierbaren Untersuchungen, Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis, die wir als zuverlässig erachten und stellen jedoch keine Garantie für die Zukunft dar. Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten und sind als Richtwerte zu betrachten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests, ob das für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen ohne Vorankündigung anzupassen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung regeln sich nach unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.