

719 PRINTEX BLOCKOUT FR

Polyestergewebe, beidseitig stark deckend PVC-beschichtet, einseitig dunklem PVC-Layer für die Minimierung des Durchlichts, lackiert; schwerentflammbar ausgerüstet und fungizid geschützt.

polyester fabric, both sides opaque coated, one side with dark PVC-layer to reduce transmitted light, lacquered, flame retardant, fungicide finish

“Tessuto in poliestere, spalmato PVC fortemente coprente su entrambi i lati, su un lato PVC-Layer scuro per minimizzare la trasmissione della luce, laccato, difficilmente infiammabile, finissaggio fungicida.”

Tissu polyester, vernis PVC biface au pouvoir couvrant important, couche PVC foncé d'un côté pour minimiser la lumière transmise, vernis, difficilement inflammable, traitement fongicide

Gewebe fabric tissu	DIN 60 001	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame:	PES low wick PES low wick
Bindung weave armure	DIN ISO 9354		L 1/1 plain weave 1/1 toile 1/1
Fadenfeinheit linear density titre	EN ISO 2060	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame:	1100 dtex 1100 dtex
Flächengewicht weight poids total	DIN EN ISO 2286-2		760 g/m ²
Höchstzugkraft max. tensile strength résistance à la rupture	DIN EN ISO 1421	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame:	2500 N/5 cm 2600 N/5 cm
Weiterreißkraft tear strength résistance à la déchirure amorcée	DIN 53 363	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame:	300 N 250 N
Haftung adhesion adhérence	DIN EN ISO 2411 (Probe verschweißt)	Kette/warp/chaîne: Schuss/weft/trame:	100 N/5cm 100 N/5cm
Kältebeständigkeit cold resistance résistance au froid	DIN EN 1876-1		- 30°C
Wärmebeständigkeit heat resistance résistance au froid	IVK/Pkt. 5		+ 70°C
Lichtechtheit Light fastness solidité à la lumière	DIN EN ISO 105-B02		min. 7

Brennverhalten EN 13501-1 B-s2,d0
flame retardancy
comportement au feu

Knickfestigkeit DIN 53359 A Keine Rissbildung nach 100.000 Knickungen
resistance to damage by flexing No cracks after 100.000 flexures
résistance à la flexion Pas de fissures après 100 000 plis

Einsatzzweck Blockoutmaterial für Werbetransparente und Banner
Use für den Innen- und Außeneinsatz.
Utilisation

Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von $\pm 5\%$. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Für andere Einsatzzwecke ist die schriftliche Zustimmung der Sattler PRO-TEX GmbH einzuholen. Ohne die Zustimmungserklärung der Sattler PRO-TEX GmbH wird für andere als die angegebene Anwendung(en) keine Haftung übernommen. Die in den Datenblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Die Zurverfügungstellung der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen. • **Note:** Subject to change depending on technical upgrades. Values indicated without their specific tolerance levels are nominal values with a tolerance of $\pm 5\%$. All data presented is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. Sattler PRO-TEX GmbH must give their written consent to uses other than specified. No liability will be granted without the prior written consent of Sattler PRO-TEX GmbH for usages other than herein specified. The technical data in the material data sheet is based on experience from current productions and does not constitute any quality agreement. This data refers to goods in ex-works condition without any processing or handling by the customer. The given data is informative only and merely serves as a guide. It will in no way release the customer from checking the suitability of the intended use or of any resulting liability, before processing and/or treatment. • **Avvertenza:** Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche atte a migliorare il nostro prodotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valori nominali con una tolleranza di $\pm 5\%$. I dati forniti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non sono legalmente vincolanti. Senza specifica autorizzazione da parte della Sattler PRO-TEX GmbH non rispondiamo di nessun utilizzo che diverga da quelli sopra indicati. I dati delle schede tecniche si basano su dati ricavati dalle esperienze fatte nei processi lavorativi e non si intendono vincolanti in merito alla qualità del prodotto, si riferiscono inoltre a merce consegnata nel suo stato di origine e non ulteriormente sottoposta da parte dell'utente ad altra lavorazione. I dati tecnici messi a disposizione sono orientativi e non dispensano l'utente da ulteriori controlli ed esami in merito all'idoneità del prodotto per gli usi specifici previsti dall'utente stesso, né lo esentano da qualsiasi responsabilità del caso. • **Note:** Sous réserve de modifications techniques. Les données indiquées sans tolérances s'entendent comme valeurs nominales avec une tolérance de $\pm 5\%$. Elles correspondent à notre niveau actuel de connaissances techniques et se veulent uniquement informatives, sans aucune portée juridique. En cas d'une utilisation contraire aux recommandations, le consentement exprès de Sattler PRO-TEX GmbH est requis, faute de quoi Sattler PRO-TEX GmbH n'assurera aucune responsabilité. Les données techniques indiquées dans cette fiche technique se basent sur l'expérience des productions en cours et ne se comprennent pas comme convention de qualité. Elles se basent sur la marchandise dans son état d'origine sans traitement supplémentaire par le client. Les données indiquées s'entendent uniquement comme information et point de repère. Cela n'exempte pas le client de tester avant tout traitement si l'article convient à l'usage prévu et d'en assumer également la responsabilité.